ProtyLabs SOLUTIONS

WERKSTOFF-DATENBLATT · FDM-3D-DRUCK

PETG

Der robuste Allrounder: zäher als PLA und beständig gegen viele Medien.



45–55 MPa	1.800–2.200 MPa	5–20 %	65–75 °C
Zugfestigkeit	E-Modul	Bruchdehnung	HDT (0,45 MPa)

Mechanische & physikalische Eigenschaften

Dichte	1,27 g/cm³
Zugfestigkeit	45–55 MPa
E-Modul (Zug)	1.800–2.200 MPa
Bruchdehnung	5–20 %
Wärmeformbeständigkeit HDT/B (0,45 MPa)	65–75 °C

Fertigung & Toleranzen

Verfahren	FDM
Toleranz bis 100 mm	± 0,2 mm
Toleranz über 100 mm	± 0,15 %
Empfohlene Wandstärke	≥ 1,2 mm
Oberfläche	feine Schichtlinien
Bauteilgröße	auf Anfrage

Vorteile

- Zäh
- Chemisch beständig
- Gute Schichthaftung

Einschränkungen

- Etwas weniger maßhaltig als PLA

Typische Anwendungen

- Gehäuse
- Halterungen
- Funktionsteile

Typische Richtwerte aus Herstellerangaben und Fachliteratur; FDM-Werte gelten in Schichtebene (XY), in Aufbaurichtung (Z) sind sie deutlich niedriger. Keine zugesicherten Eigenschaften; tatsächliche Werte hängen von Materialhersteller, Ausrichtung und Prozessparametern ab. Original-Herstellerdatenblatt auf Anfrage. Stand: 11/2026.